

**ORLEN**  
**OIL****ORLEN OIL LUBRO SF/CC 20W-50****Общая характеристика**

Минеральное всесезонное минеральное масло.

**Применение**

Масло ORLEN OIL LUBRO SF/CC 20W-50 предназначено для применения в четырехтактных бензиновых двигателях более ранних типов, в которых производитель рекомендует использование масел классов API SF, SE или более низких. Также рекомендуется для использования в дизельных двигателях в легковых автомобилях и автомобилях для транспортировки мелких грузов с умеренным наддувом более ранних типов, для которых производитель рекомендует применять масла класса API CC или более низких. Благодаря своей высокой вязкости, идеально герметизирует зазоры в изношенных двигателях ранних типов.

**Класс качества**

API: SF/ CC

**Класс вязкости**

SAE: 20W-50

**Физико-химические свойства**

| Параметры                                                                                                                                                                                | Единицы          | Типичные значения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| класс вязкости SAE                                                                                                                                                                       | -                | 20W-50            |
| кинематическая вязкость при темп. 100°C                                                                                                                                                  | мм2/с            | 19,9              |
| структурная вязкость CCS(-10°C)                                                                                                                                                          | мПас             | 3050              |
| индекс вязкости                                                                                                                                                                          | -                | 145               |
| температура текучести                                                                                                                                                                    | °C               | -25               |
| температура вспышки                                                                                                                                                                      | °C               | 235               |
| общее щелочное число TBN                                                                                                                                                                 | мг КОН/г         | 7,0               |
| сульфатная зола                                                                                                                                                                          | %                | 0,77              |
| Испытание коррозионного воздействия при темп. 100°C в течение 3 ч на медные пластинки                                                                                                    | степень коррозии | 1                 |
| Внимание: Выше указанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта |                  |                   |